

PARTNER

DES HANDWERKS

Qualitätsbeschreibung Dreischicht- und Massivholzplatten:

- **allgemein:** Lamellenbreite 73mm, durchgehend und keilgezinkt möglich, Stärke Deck- und Rücklage jeweils 5,5mm, Trocknung auf 10% (+/-2%) Holzfeuchte, Schliff mit 60er Korn
- **Qualität I:** ast- und fehlerfrei, 100% Rift-/Halbriftware, leichte bis mittlere tannentypische Farbtoleranzen, geradfaserig, ohne grobe Jahrringe, max. leichter Wimmerwuchs, Rückseite mit leichten Fehlern (Massivholzplatte), allgemein schlichte Optik
- **Qualität II:** astfrei, 100% Rift-/Halbriftware, mit leichten Fehlern, mit tannentypischen Farbtoleranzen, teilweise gröbere Jahrringe, leichter bis mittlerer Wimmerwuchs zulässig, allgemein lebhaftere Optik
- **Rücklage (keilgezinkt):** i. Pr. astfrei, mit Fehlern, kein Anspruch an Farbe, Faserverlauf, Jahrringbreite, geschlossene Oberfläche



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM

CHAM | NEUMARKT | MÜHL DORF

www.ghz-cham.de